

# Durethan BKV235H2.0XCP 900111

PA 6, 35 % Glasfasern, Spritzguss, verbesserte Schlagzähigkeit, wärmostabilisiert

ISO Formmassenbezeichnung: ISO 16396-PA 6-I,GF35,GHR,S14-100

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Richtwert	
spritzfrisch      konditioniert					
Rheologische Eigenschaften					
C Verarbeitungsschwindung, parallel	60x60x2; 290 °C / WZ 80 °C; 600 bar	%	ISO 294-4	0.25	
C Verarbeitungsschwindung, senkrecht	60x60x2; 290 °C / WZ 80 °C; 600 bar	%	ISO 294-4	0.65	
Nachschwindung, parallel	60x60x2; 120 °C; 4 h	%	ISO 294-4	0.05	
Nachschwindung, senkrecht	60x60x2; 120 °C; 4 h	%	ISO 294-4	0.1	
Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)					
C Zug-Modul	1 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	9500	5700
C Bruchspannung	5 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	165	110
C Bruchdehnung	5 mm/min	%	ISO 527-1,-2	5.5	11.5
C Charpy-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 179-1eU	110	125
C Charpy-Schlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 179-1eU	120	110
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 179-1eA	28	40
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 179-1eA	18	17
Charpy-Kerbschlagzähigkeit	-40 °C	kJ/m²	ISO 179-1eA	17	17
Izod-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 180-1U	90	90
Izod-Schlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 180-1U	95	90
Izod-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 180-1A	27	42
Izod-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 180-1A	18	20
Biege-Modul	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	8900	5600
Biegefestigkeit	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	260	155
Randfaserdehnung bei Höchstkraft	2 mm/min	%	ISO 178-A	5	6.5
3.5 % - Biegespannung	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	240	125
C Durchstoß-Maximalkraft	23 °C	N	ISO 6603-2	1530	1770
C Durchstoß-Maximalkraft	-30 °C	N	ISO 6603-2	1200	1240
C Durchstoß-Arbeit	23 °C	J	ISO 6603-2	9	12
C Durchstoß-Arbeit	-30 °C	J	ISO 6603-2	5	5.5
Thermische Eigenschaften					
C Schmelztemperatur	10 °C/min	°C	ISO 11357-1,-3	221	
C Formbeständigkeitstemperatur	1.80 MPa	°C	ISO 75-1,-2	203	
C Formbeständigkeitstemperatur	0.45 MPa	°C	ISO 75-1,-2	220	
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel	23 bis 55 °C	10 <sup>-4</sup> /K	ISO 11359-1,-2	0.15	
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht	23 bis 55 °C	10 <sup>-4</sup> /K	ISO 11359-1,-2	1.2	
Sonstige Eigenschaften (23 °C)					
C Dichte		kg/m³	ISO 1183	1365	
Herstellbedingungen für Probekörper					
C Spritzgießen-Massetemperatur		°C	ISO 294	290	
C Spritzgießen-Werkzeugtemperatur		°C	ISO 294	80	
Verarbeitungsempfehlungen					
Trocknungstemperatur Trockenlufttrockner		°C	-	80	



## Durethan BKV235H2.0XCP 900111

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Richtwert
				spritzfrisch konditioniert
Trocknungszeit Trockenlufttrockner		h	-	2-6
Restfeuchtigkeit		%	nach Karl Fischer	0.03-0.12
Massetemperatur (Tmin - Tmax)		°C	-	280-300
Werkzeugtemperatur		°C	-	80-100

C Diese Eigenschaftsmerkmale sind Bestandteil der Kunststoffdatenbank CAMPUS und basieren auf dem international festgelegten Katalog von Grunddaten für Kunststoffe ISO 10350.



## Durethan BKV235H2.0XCP 900111

---

### Haftungsausschluss

#### Haftungsklausel für Handelsprodukte

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

#### Prüfwerte

Die angegebenen Werte wurden, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt. Die Angaben sind als Richtwerte anzusehen, nicht aber als verbindliche Mindestwerte. Bitte beachten Sie, dass die Eigenschaften durch die Werkzeuggestaltung, die Verarbeitungsbedingungen und durch die Einfärbung unter Umständen erheblich beeinflusst werden können.

#### Verarbeitungshinweise

Bei der Verarbeitung können unter den empfohlenen Verarbeitungsbedingungen geringe Mengen Spaltprodukte abgegeben werden. Gemäß Sicherheitsdatenblatt ist die Einhaltung der angegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte durch ausreichende Absaugung und Belüftung am Arbeitsplatz sicherzustellen, um Gesundheit und Wohlbefinden der Maschinenbediener nicht zu beeinträchtigen. Die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen dürfen nicht wesentlich überschritten werden, um eine stärkere partielle Zersetzung des Polymeren und Abspaltung von flüchtigen Zersetzungsprodukten zu vermeiden. Da überhöhte Temperaturen meist auf Bedienfehler oder Störungen in den Heizsystemen zurückzuführen sind, ist diesbezüglich besondere Sorgfalt und Kontrolle notwendig.

#### Konditionierung

Konditionierung in Anlehnung an ISO 1110 (70 °C; 62 % r. F.)

**LANXESS DEUTSCHLAND GMBH** | D - 50569 KÖLN

© LANXESS Deutschland GmbH

