

Pocan C1202LT 904040

PBT+PC, unverstärkt, Spritzguss, verbesserte Schlagzähigkeit, reduzierte Verzugsneigung, verbesserte Lasertransparenz, NIR-lasertransparente Farbeinstellung (schwarz)

ISO Formmassenbezeichnung: ISO 20028-PBT+PC,,GHLMPR,11-020

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Richtwert
Rheologische Eigenschaften				
C Schmelze-Volumenfließrate (MVR)	270 °C; 5 kg	cm³/(10 min)	ISO 1133-1	45
C Verarbeitungsschwindigkeit, parallel	60x60x2; 250°C / WZ 70°C; 600 bar	%	ISO 294-4	1.0
C Verarbeitungsschwindigkeit, senkrecht	60x60x2; 250°C / WZ 70°C; 600 bar	%	ISO 294-4	1.0
Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)				
C Zug-Modul	1 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	2100
C Streckspannung	50 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	50
C Streckdehnung	50 mm/min	%	ISO 527-1,-2	4.0
C Nominelle Bruchdehnung	50 mm/min	%	ISO 527-1,-2	24
C Charpy-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 179-1eU	N
C Charpy-Schlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 179-1eU	N
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 179-1eA	55
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 179-1eA	18
Izod-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 180-1U	N
Izod-Schlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 180-1U	N
Izod-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 180-1A	50
Izod-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 180-1A	17
Biege-Modul	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	2100
Biegefestigkeit	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	75
Randfaserdehnung bei Höchstkraft	2 mm/min	%	ISO 178-A	5.5
3.5 % - Biegespannung	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	70
Thermische Eigenschaften				
C Schmelztemperatur	10 °C/min	°C	ISO 11357-1,-3	225
C Formbeständigkeitstemperatur	1.80 MPa	°C	ISO 75-1,-2	75
C Formbeständigkeitstemperatur	0.45 MPa	°C	ISO 75-1,-2	100
Vicat-Erweichungstemperatur	50 N; 120 °C/h	°C	ISO 306	120
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel	23 bis 55 °C	10⁻⁴/K	ISO 11359-1,-2	0.9
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht	23 bis 55 °C	10⁻⁴/K	ISO 11359-1,-2	0.9
Elektrische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)				
C Vergleichszahl zur Kriechwegbildung CTI	Prüflösung A	Stufe	IEC 60112	600
Sonstige Eigenschaften (23 °C)				
C Dichte		kg/m³	ISO 1183	1210
Schüttdichte		kg/m³	ISO 60	800
Herstellbedingungen für Probekörper				
C Spritzgießen-Massetemperatur		°C	ISO 294	250
C Spritzgießen-Werkzeugtemperatur		°C	ISO 294	70
Verarbeitungsempfehlungen				
Trocknungstemperatur Umlufttrockner		°C	-	120



Pocan C1202LT 904040

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Richtwert
Trocknungszeit Umlufttrockner		h	-	4-8
Restfeuchtigkeit		%	nach Karl Fischer	0.00-0.02
Massetemperatur (Tmin - Tmax)		°C	-	250-265
Werkzeugtemperatur		°C	-	60-90

C Diese Eigenschaftsmerkmale sind Bestandteil der Kunststoffdatenbank CAMPUS und basieren auf dem international festgelegten Katalog von Grunddaten für Kunststoffe ISO 10350.



Pocan C1202LT 904040

Haftungsausschluss

Haftungsklausel für Handelsprodukte

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Prüfwerte

Die angegebenen Werte wurden, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt. Die Angaben sind als Richtwerte anzusehen, nicht aber als verbindliche Mindestwerte. Bitte beachten Sie, dass die Eigenschaften durch die Werkzeuggestaltung, die Verarbeitungsbedingungen und durch die Einfärbung unter Umständen erheblich beeinflusst werden können.

Verarbeitungshinweise

Bei der Verarbeitung können unter den empfohlenen Verarbeitungsbedingungen geringe Mengen Spaltprodukte abgegeben werden. Gemäß Sicherheitsdatenblatt ist die Einhaltung der angegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte durch ausreichende Absaugung und Belüftung am Arbeitsplatz sicherzustellen, um Gesundheit und Wohlbefinden der Maschinenbediener nicht zu beeinträchtigen. Die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen dürfen nicht wesentlich überschritten werden, um eine stärkere partielle Zersetzung des Polymeren und Abspaltung von flüchtigen Zersetzungsprodukten zu vermeiden. Da überhöhte Temperaturen meist auf Bedienfehler oder Störungen in den Heizsystemen zurückzuführen sind, ist diesbezüglich besondere Sorgfalt und Kontrolle notwendig.

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH | D - 50569 KÖLN

© LANXESS Deutschland GmbH

